

SERIE 3210.0050 SAMOPAC BIANCO - PITTURA DI FONDO
Impieghi

Come mano di fondo, per la verniciatura di infissi in legno all'interno, che debbano essere finiti con smalti sintetici, lucidi, setinati ed opachi.

Caratteristiche generali

Fondo alchidico opaco bianco dotato di:

- facilità e versatilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- elevato punto di bianco;
- ottima dilatazione;
- inodore;
- elevata copertura e riempimento;
- facile carteggiabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità tazza F/8	sec	14 ± 1
Peso specifico	kg/lt	1,630 ± 0,040
Residuo secco	%	80 ± 2
Solidi in volume	%	57
Spessore ottimale	micron	50 - 60
Resa teorica	mq/lt	10 - 12 (allo spessore sopraindicato)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100 su legno
Aspetto del film	gloss	5 (opaco)
Diluente	codice	9110.0008
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 circa
Essiccazione al tatto	ore	2 - 3 circa
Essiccazione in profondità	ore	20 circa
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0008 al 5%
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 10%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,5 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Su legno nudo nuovo, ben pulito e liscio per trattamento con carta abrasiva. Eventuali crepe o buchi devono essere stuccati con Titanstucco serie 2310.0050 o con Samostucco serie 2310.0020.

La finitura può essere effettuata con gli smalti sintetici lucidi delle serie 3410. Fisherman., 3510. Settebello e 3540. Trepenne, oppure con il Trepenne Seta serie 3630. o, infine, con lo Smalto Opaco serie 3710.

Data 05/03/07