

**SERIE 2480.0200 RASOFLEX - PITTURA BIANCA RIEMPITIVA PER MURO****Impieghi**

In edilizia come prima mano riempitiva e rasante quando i muri sono screpolati o per eliminare zone non omogenee dell'intonaco dovuti a rappezzi e all'uso di materiali differenti.

Indicato come fondo di collegamento.

**Caratteristiche generali**

Pittura elastomerica bianca per esterni ed interni, dotata di:

- alto riempimento;
- elasticità;
- traspirabilità.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps	8500 ± 500
Peso specifico	kg/lt	1,600 ± 0,100
Residuo secco	%	78 ± 2
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 60
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6
Resa	mq/lt	1,5 - 1,8 con spessore 1,8 - 2 mm
	mq/lt	5 - 4 con spessore 0,3 - 0,4 mm

**Modalità applicative**

A spatola	diluire con	acqua al 0 - 2%
A rullo	diluire con	acqua al 10 - 15%
Dopo l'applicazione con la spatola o la taloscia, si lascia passare qualche minuto e quindi lo si lavora con un rullo in gomma piena o in espanso. Quanto più il prodotto è "bagnato" tanto più il disegno risulterà arrotondato, mentre se lo si lavora in uno stadio più asciutto, il rilievo risulterà più vivo ed a spigoli più taglienti.		
A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%

**Cicli indicativi**

SUPPORTI NUOVI BEN STAGIONATI, ASCIUTTI e BEN PULITI

Su supporti sfarinanti che necessitano di consolidamento applicare una prima mano di 2320.0100 Titalprimer (vedi Scheda Tecnica), o di 2340.0090 Silofix White (vedi Scheda Tecnica) per conservare la traspirabilità.

Applicare quindi il Rasoflex in due mani: la prima diluita al 10-20% e la seconda diluita al 5-10%.

Se occorre rasare ed ottenere spessore di 1-2 mm., applicare il prodotto a spatola tal quale.

Il prodotto può essere colorato con il sistema Colormaker.

**SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Quindi procedere come sopraindicato.

**Note**

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C o superiore a +30°C né con umidità relativa superiore al 75%.

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

18/02/07